

# tacurú

Aditivo vinílico multiuso

- Curador de superficies
- Regulador de la evaporación de agua
- Consolidante de revoques y revestimientos

## APLICACIONES

Adicionado al agua de morteros y pinturas, mejora notablemente la adherencia, plasticidad y dureza de estos productos. Pulverizado sobre concretos y hormigones al estado fresco, regula la velocidad de evaporación del agua de empaste, minimizando riesgos de quemado.

Aplicado sobre superficies cementicias pulverulentas, actúa como consolidante de las mismas.

## RECOMENDACIONES DE USO

No incorporar a mezclas que vayan a permanecer sumergidas en agua.

No aplicar morteros o revoques sobre superficies tratadas con solución **tacurú** : agua que ya haya formado película, aplicarlo sobre la solución húmeda.

**Nota:** Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus** .

## OBSERVACIONES

Preparar la solución **tacurú:agua** previamente al agregado del mortero a modificar.

Utilizar **IC52** como promotor de adherencia entre superficies verticales y revestimientos cementicios.

Adicionar al agua de empaste de acuerdo a las dosificaciones recomendadas.

## COMPOSICIÓN

Resinas termoplásticas y aditivos químicos.

## MODO DE EMPLEO

Se recomiendan las siguientes diluciones de **litros de tacurú** : Litros de agua.

**weber.rev salpicrete** : 2:9 por cada 30 kg. de material.

Pinturas cementicias : **0,5:6,5** por cada 5 kg. de material.

Pinturas a la cal: **1:5** por cada 3,5 kg. de material.

Para regular la evaporación de superficies cementicias: **1:3**.

Para consolidar superficies flojas: **1:8** (primera mano), y una segunda mano de **1:4**.

## MÁS INFORMACIÓN

### PRESENTACIÓN



Baldes de 1, 4, 10 y 20 lts.  
Tambor de 200 lts.

### FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ¿Cómo decorar muros y fachadas en forma rápida y duradera?

## PRESTACIONES

---

Densidad: 1,00 kg/lts.  
pH: 3,5

## RENDIMIENTO

---

Depende del uso, a modo de ejemplo: para **weber.rev salpicrete** : 2 lts. de **tacurú** por bolsa de 30 kg.

## REFERENCIAS

---

IC52  
[weber.rev salpicrete](#)

## CONSERVACIÓN

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.