

Mezcla colocar para en capa gruesa

- Ideal baldosón, mosaico granítico / calcáreo
- Mayor adherencia
- Facilidad en obra



APLICACIONES

Mezcla adhesiva apta para la colocación de piezas de mosaico granítico o baldosones, en capa gruesa sobre contrapisos exteriores o interiores. Piezas alta absorción.

Soportes: Sobre contrapiso (base cementicia y/o calcárea).

RECOMENDACIONES DE USO

Respetar el agua de amasado.

Proteger la colocación de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de junta.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Siempre humedecer con una lechada de la misma mezcla las piezas muy absorbentes. Humedecer el soporte en caso de superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.

OBSERVACIONES

Para piezas de baja absorción, utilizar mezclas de ligantes mixtos.

Para colocación en capa fina, ver [Guía de Selección](#)

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.

Vida de la pasta: 1 hs.

Tiempo de puesta en servicio: entre 48/72 horas

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Bolsa de papel de 30 kg.

COLORES

Gris.

FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- **¿Cómo colocar mosaicos graníticos o baldosones en veredas con seguridad?**

COMPOSICIÓN

Cemento gris, áridos silíceos y calcareos, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

PREPARACIÓN SOPORTE

Comprobar que el soporte sea consistente, este limpio y seco.

Comprobar la nivelación del contrapiso.

Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.

Cinco minutos antes de la colocación, humedecer las piezas con una brocha con una lechada liviana de la misma mezcla **weber.col veredas** (1 balde de agua + 2 cucharas de mezcla).

Sanear las partes digregables

MODO DE EMPLEO



Amasar **weber.col veredas** manualmente o con trompo (1 bolsa de mezcla con 6 a 7 litros de agua) hasta conseguir una masa homogénea. Pintar las piezas con lechada de cemento.



Volcar la mezcla sobre el contrapiso y alisar con cuchara para cubrir la totalidad de la superficie. La superficie no debe ser mayor a 1m² , para mantener la pegajosidad de la superficie de la mezcla.



Colocar las piezas dejando al menos 3 mm de junta entre ellas y nivelar con masa de goma. Tomar la junta con la misma mezcla, o **weber.color prestige** o con **mortero de cemento blanco Pingüino Plus** pasadas las 24 hs de la colocación.

PRESTACIONES

Densidad del polvo: 1,5 gr/cm³

Densidad de la pasta: 1,8 gr/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra

Nota : Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus** .

RENDIMIENTO

En 2 cm de espesor, 0,75 m² por bolsa de 30 kg

REFERENCIAS

Guía de selección

¿Como colocar mosaicos graníticos o baldosones en veredas con seguridad?

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.