

weber.color classic



Pastina de acabado fino



Beneficios del Producto

- Impermeable
- Antihongo
- Mayor resistencia
- Amplia gama de colores

Encuentre un distribuidor

Aplicación

Apta para el tomado de juntas en piezas cerámicas de media y alta absorción hasta 5mm.

Aplicar con consistencia de pasta a partir de 1 mm. de espesor de junta.

En paredes y pisos.

Presentación



Bolsa plástica de 1 y 5 kg.

Estuche de 1 kg.

Bolsa de papel de 25kg.*

*nieve, perlato, beige, champagne, plata, terracota y negro.

Color

gama de 21 colores

colores [weber.color classic](#)

Características de empleo

Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.

Vida de la pasta: 1 hr.

Tiempo de secado al tacto: 1 a 2 hs.

Tiempo de puesta en servicio: 2 días.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Prestaciones

Resistencia a la temperatura: de 0 a 40C°.

Densidad de la masa: 1,6 gr/cm³.

Ayuda y Consejos

Solución para la obra

¿Cómo colocar cerámicas sobre placas de yeso?

¿Cómo renovar y habilitar un piso en menor tiempo?

Capilaridad: inferior a 1 gr/dm² min1/2.

Retracción: 1,48 mm/m.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de la condiciones de puesta en obra.

Nota : si desea más información solicítela a través de nuestra línea de consulta **Servi Plus**.

Rendimiento

Anchura de la junta	Tamaño de la pieza (cm)		
	10 x 10	20 x 25	45 x 45
2 mm	0,433	0,173	0,108
3 mm	0,650	0,260	0,162
4 mm	0,866	0,347	0,216
5 mm	1,083	0,433	0,270

Consumos aprox. en kg/m². Profundidad de la junta 10 mm.

Composición

Cemento blanco CPN 50 o gris, áridos calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original y al abrigo de la humedad.

Recomendaciones de uso

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Debe respetarse el agua de amasado indicado.

Dado su impermeabilidad es aconsejable mezclar hasta conseguir una pasta uniforme y homogénea.

Humedecer los bordes en cerámicas de media y alta absorción

Nota : Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

Preparación del soporte

Las juntas deben estar limpias de polvo.

Antes de tratar las juntas es aconsejable dejar transcurrir entre 24 y 48 hs. desde la colocación del piso o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.

Piezas porosas o rugosas: antes de rejuntar protegerla con **weber protector cerámicos** cera en pasta para evitar que se manchen y facilita la limpieza.

Modo de empleo



Colocar agua en el balde, luego incorporar **weber.color classic** y mezclar manualmente o con batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea. Empaste: 3:1 (**pastina**:agua), o 0,35 L de agua limpia por bolsa de 1 kg.



Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas.



Realizar el acabado con una esponja húmeda una vez iniciado el endurecimiento (cuando desaparezca el brillo superficial del mortero). La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido (mínimo 24 hs.) enjuagando la superficie con agua limpia o con un paño humedecido.

Observaciones

Para espesores mayores a 5 mm. aplicar **weber.color country**, **weber.color prestige** o **weber.color trends**

En exteriores se recomienda **weber.color prestige**

En pavimentos industriales y juntas estancas o antiácidas utilizar **weber.color epoxi**

En juntas entre piezas de baja absorción aplicar **weber.color prestige** o **weber.color trends**

En piscinas o construcciones sumergidas utilizar **weber.color epoxi** o **weber.color prestige**

Referencias

[weber.color epoxi](#)

[weber.color country](#)

weber.color prestige

¿Cómo empastinar fácilmente sin manchar la cerámica?


weber.color classic



Azul



Galio



Perla



Plomo



Negro



Habano




Niebla



Hueso



Nieve



Perlato



Médano



Beige



Madera



Terracota



Teja



Férrico



Champagne



Jade



Musgo



Arena

Ir a...

Productos semejantes



weber.col basic

mezcla adhesiva convencional