

super pingüino

Mortero de Cemento blanco

- Alta resistencia
- Blancura extra
- Color inalterable



APLICACIONES

Especialmente recomendado para la fabricación de mosaicos blancos y coloreados, para señalización vial (franjas demarcatorias o deparadoras de tránsito, cordones, sendas peatonales, etc.) ya sea prefabricadas o "in situ".

Para la fabricación de premoldeados ornamentales, pisos especiales y tipo terrazo, baldosas

RECOMENDACIONES DE USO

Evitar el exceso de agua en la preparación del pastón.

No agregar agua al pastón una vez que este comenzó a fraguar.

No utilizar para ladrillos de vidrio (ver **weber.tec glass**).

Para carpetas de nivelación con color utilizar **weber.floor alisado color**

SUGERENCIAS DE EMPLEO

Es perfectamente compatible con todos los aditivos para morteros cementicios.

Hacer dosificaciones en peso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CEMENTO QUE COMPONE ESTE MORTERO

Fragüe inicial: 70 min.

Fragüe final: 10hrs. máximo

Pérdida de calcinación: max. 3/100 grs

Óxido de hierro: max 0,5/100 grs

Resistencia a la compresión:

2 días: Mínimo 20 MPa

28 días: Mínimo 50 MPa

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Bolsas de papel de 25 kgs.

COLORES

Blanco

COMPOSICIÓN

Mortero en base de cemento blanco y cargas minerales

PREPARACIÓN SOPORTE

De acuerdo al tipo de trabajo a realizar con **pingüino plus**, se deberán tomar los recaudos necesarios según sea el caso, como mojar fondos, usar desmoldantes que no manchen, etc.

MODO DE EMPLEO



Preparar, cuando sea posible, la mezcla en seco, en un lugar limpio para evitar contaminación. Agregar la cantidad de agua que sea necesaria y mezclar manual o mecánicamente.



Disponer de la mezcla dependiendo de su uso.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, en envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de la humedad.